

GardaMatt Ultra

Descrizione:

La patinata senza legno Garda dalla superficie vera matt, ad alto spessore (volume 1.0).

Questo prodotto garantisce una straordinaria macchinabilità, un ottimo risultato di stampa, un'alta rigidità, una buona brillantezza di stampa e un eccellente delta gloss (differenza di lucido tra le aree stampate e quelle non inchiostrate).

Gamma disponibile in varie grammature, in formato e bobina.

Applicazioni:

Libri, Brochure, Cataloghi, Copertine, Direct mail, Cartelle, Inserti, Imballo, Cartoline postali

Metodi di stampa:

Flessografia, Laser / Toner secco, Offset, Rotogravure

Certificazioni:

- [Scheda di sicurezza - Garda](#)
- [Sicurezza dei giocattoli \(EN 71-3\) - Patinata matt](#)
- [Analisi Sensoriale \(EN 1230\) - Patinata matt](#)
- [Contatto alimentare \(XXXVI BfR\) - Patinata matt](#)
- [Imballaggi e rifiuti di imballaggio \(EN 13427\) - Patinata matt](#)
- [Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche \(RoHS\) - Patinata matt](#)
- [Certificato ECF - Carte patinate](#)
- [Dichiarazione di biodegradabilità \(EN 13432-2000\) - Carte patinate](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [EMAS stabilimento Cartiere del Garda](#)
- [ISO 14001](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001](#)
- [ISO 9001 Garda Converting](#)

SCHEMA PRODOTTO

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	115	130	150	170
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	115	130	150	170
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	115	130	150	170
Volume	ISO 534 TAPPI T411	cm ³ /g	-	1.00	1.00	1.00	1.00
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	95.0	96.0	97.0	98.0
Punto di bianco D65/10°	ISO 11475	CIE	±3	119	119	119	119
Lucido carta	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	10	10	10	10
Rugosità parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	±1	4.0	4.0	4.0	4.0
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 23/03/2016