

## WW Smooth Paper

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Carta da stampa di qualità premium con un adesivo permanente trasparente per decorazioni da interno eco-compatibili su superfici lisce. Il prodotto presenta la certificazione Forest Stewardship Council® (FSC Mix Credit, numero della catena di custodia: CU-COC-807907, Codice licenza: C004451).

**Frontale:** Carta bianca opaca 300 µm, 147 g/mq

**Adesivo:** Emulsione acrilica permanente trasparente

**Carta Protettiva:** Patinato 120 g/mq.

Certificazione FSC® (FSC Mix Credit, numero della catena di custodia: CU-COC-807907, Codice licenza: C004451).

### UTILIZZO TIPICO

Applicazioni architettoniche da interni di media durata su superfici lisce e uniformi.

### TRASFORMAZIONE

Specificamente concepita per la stampa con inchiostri latex e UV su stampanti di grande formato.

Per ottenere la migliore qualità di stampa possibile, assicurarsi di utilizzare i giusti profili ICC o la corretta configurazione della stampante.

È possibile ottenere i profili dalle nostre sussidiarie, dai distributori o scaricandoli da: [www.mactacgraphics.eu](http://www.mactacgraphics.eu).

Per maggiori informazioni sulla stampa e la laminazione, fare riferimento al TB 4.1 "Linee guida sulla gestione, la trasformazione e l'applicazione di materiali digitali Mactac".

La WW Smooth Paper non è concepita per la laminazione.

Per via della natura del materiale, la gestione e l'applicazione richiedono una particolare attenzione per evitare strappi o danni indesiderati alla grafica.

### METODO DI APPLICAZIONE

I materiali digitali Mactac devono essere applicati seguendo le istruzioni contenute nel TB 4.3 "Linee guida sulla preparazione, la trasformazione e l'applicazione della serie WW di Mactac", disponibile alla sezione risorse su [www.mactacgraphics.eu](http://www.mactacgraphics.eu).

Per garantire l'adeguatezza dell'applicazione, testare sempre la costruzione proposta nelle condizioni di applicazione e di utilizzo finale effettive prima di procedere alla produzione completa.

### DURATA DI MAGAZZINO

2 anni immagazzinato da 15 a 25°C e a ± 50% di umidità relativa (nella confezione originale).

### CARATTERISTICHE FISICHE

Valori medi Metodo di prova

Dati relativi all'adesivo, 23°C (N/25 mm)		
Presenza rapida su acciaio	9	FTM 9
Staccamento 24 ore su acciaio	9	FTM 1
Stabilità dimensionale		
Contrazione (48 ore a 70°C applicato su alluminio)	Max 0.5 mm	FTM 14
Gamme di temperatura		
Temperatura minima di applicazione (°C)	+ 10 °C	
Intervallo temperatura di servizio (°C)	Da -20°C a +70°C	
Certificazioni		
Certificazione antincendio	B-s1,d0	EN13501-1

### DURATA

Europa centrale Zona 1		
Non elaborato (in interno)*	4 anni	ISO 4892-2

\*Per maggiori informazioni, fare riferimento al Technical Bulletin 7.5: "Resistenza all'aperto della combinazione di materiali stampati MACTac e laminati".

Nota bene: la laminazione del materiale stampato ritarda l'eventuale sbiaditura del colore che potrebbe verificarsi nel tempo. Tale sbiaditura è dovuta alla qualità degli inchiostri, all'orientamento del materiale stampato, all'angolazione e alla sede geografica esatta di esposizione.

L'esposizione a temperature rigide, ai raggi ultravioletti e/o al clima tipico dei Paesi dell'Europa meridionale e delle regioni tropicali, sub-tropicali o desertiche causerà un deterioramento più rapido. Questo vale anche per le aree inquinate, l'alta quota e l'esposizione a sud.

*ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ E GARANZIA*

Avery Dennison garantisce che i suoi Prodotti soddisfano le sue specifiche. Avery Dennison non offre altre garanzie espresse o implicite o si assume alcun impegno relativamente ai Prodotti, inclusa, ma non limitata a, qualsiasi garanzia di commerciabilità, idoneità a scopi particolari e/o non violazione. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti con l'intesa che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti per i suoi scopi. Il periodo di garanzia si estende per un (1) anno dalla data di spedizione se non diversamente indicato nella scheda tecnica del Prodotto. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti alle condizioni descritte nei termini e condizioni di vendita standard di Avery Dennison. Si veda la pagina

<http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilità complessiva di Avery Dennison nei confronti dell'Acquirente, sia per negligenza, violazione del contratto, false dichiarazioni o altrimenti, non dovrà in nessuna circostanza superare il costo dei Prodotti non consegnati ovvero danneggiati, non conformi, difettosi che danno origine a tale responsabilità come stabilito dal prezzo netto delle fatture all'Acquirente relativamente a qualsiasi evento o serie di eventi. Avery Dennison non sarà in alcun caso responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi perdita indiretta, incidentale o conseguente, danno o lesione, incluse, senza limitazione alcuna, perdita di profitti previsti, clientela, reputazione o perdite o spese derivanti da rivendicazioni di terzi".

---

Contact

Email: [mactac.europe@mactac.eu](mailto:mactac.europe@mactac.eu)

Website: [www.mactacgraphics.eu](http://www.mactacgraphics.eu)

